

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/klej-do-pvc-griffon-large-tite-wolnoschnacy-485ml-do-duzych-srednic-p-1805.html>



Klej do PVC GRIFFON LARGE TITE - wolnoschnący 485ml / do dużych średnic/

Cena brutto	164,27 zł
Cena netto	133,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	griffon5
Kod producenta	1537
Producent	GRIFFON

Opis produktu

GRIFFON LARGE - klej do dużych średnic

Klej do PCV wypełniający szczeliny przeznaczony do łączenia rur, połączeń kołnierzowych, złączek PVC-U (do PN 16) oraz systemów drenażowych. Formuła kleju Griffon Uni-100 GT pozwala na długi okres ekspozycji kleju dlatego jest on bardzo dobrym rozwiązaniem przy klejeniu rur o dużych średnicach (do 800 mm) oraz do klejenia w warunkach tropikalnych.

Zastosowanie

Klej o średniej intensywności do łączenia rur, połączeń kołnierzowych, złączek PVC-U (do PN 16) oraz systemów drenażowych. Odpowiedni do systemów rurowych (zgodnie z EN 1329, EN 1453, EN 1455, EN 1452 oraz ISO 15493 (PVC)) transportujących wodę pitną, drenażowych, aplikacji przemysłowych, nawodnień, basenów itp.

Tolerancje:

- Maksymalna dopuszczalna średnica zewnętrzna rury w stosunku do średnicy wewnętrznej złączki - +0,2 mm
- Maksymalna szczelina do wypełnienia - 0,8 mm

Właściwości:

- Zapewnia szczelne wypełnienie
- Długi czas ekspozycji
- Odpowiedni do dużych średnic (do 800 mm)
- Zastosowanie w ciśnieniowych i bezciśnieniowych systemach rurowych
- Odpowiedni do zastosowań w warunkach tropikalnych

Instrukcja użycia

1. Przytnij rurę pod odpowiednim kątem
 2. Oczyszczaj klejone powierzchnie używając ZMYWACZA GRIFFON.
 3. Nałóż cienką warstwę kleju na złączkę i grubszą warstwę na klejoną końcówkę rury
 4. Natychmiast połącz części i przytrzymaj przez chwilę w tej pozycji. Usuń nadmiar kleju.
- Nie obciążaj mechanicznie połączenia przez następne 30 minut. Nie używaj kleju w temperaturze poniżej 5°C.

Czasy schnięcia

Przeprowadzenie testów ciśnieniowych po 24 godzinach. Przy temperaturze poniżej 10°C po 48 godzinach.

Zalecane opakowania w zależności od rozmiaru rury

16 - 63 mm	250 ml
40 - 90 mm	500ml
50 - 160 mm	1000 ml
>160 mm	pędzel dostępny osobno

Zużycie (szacunkowa liczba połączeń z jednego litra kleju)

20 mm	32 mm
1300	650

Dane techniczne

Skład: Roztwór PVC w rozpuszczalniku zawierający tetrahydrofuran.
Zawartość ciał stałych: 23% (EN827)
Lepkość: 3.000-15.000 mPa (EN12092)
Gęstość: 0,99 g/ml (EN542)

Bezpieczeństwo

Informacje na temat bezpieczeństwa pracy z Griffon UNI-100 dostępne na karcie bezpieczeństwa produktu.

Transport

Kod IMDG: 3
Numer UN: 1133
ADR0VLG: 3(F1)
Punkt zapłonu: <0°C

Zgodność

Zgodny z wymaganiami standardów europejskich prEN 14814 i prEN 14680.

Właściwości złącza

Wyschnięte złącze jest odporne na temperaturę do 60°C (pod ciśnieniem) i czasowo odporny na temperaturę do 95°C (bez ciśnienia). Klej jest wodoodporny. Można stwierdzić, że całkowicie wyschnięte złącze klejone posiada takie same właściwości, co PVC-U. Wyjątkiem od tego jest odporność chemiczna na skoncentrowane kwasy nieorganiczne oraz silnie utleniające się produkty. Chemiczna odporność złącza musi być rozpatrywana jako odporność ograniczona i zależy od właściwości takich jak czas schnięcia, ciśnienie, temperatura przesyłanego medium, rodzaj związku chemicznego i koncentracja.

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji, jeśli opakowanie jest szczelnie zamknięte i przechowywane w temperaturze 5°C - 25°C.