

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/klej-do-pvc-griffon-uni-100-1000ml-p-1803.html>

Klej do PVC GRIFFON UNI - 100 1000ml

Cena brutto	195,14 zł
Cena netto	158,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	griffon3
Kod producenta	1535
Producent	GRIFFON

Opis produktu

GRIFFON UNI 100 - klej

Klej do PCV wypełniający szczeliny przeznaczony do łączenia rur, połączeń kołnierзовych, złączek PVC-U (do PN 16) oraz systemów drenażowych.

Zastosowanie

Klej do PVC wypełniający szczeliny przeznaczony do łączenia systemów rurowych zgodnie z EN 1329, EN 1453, EN 1455, EN 1452 oraz ISO 15493 (PVC), drenażowych, połączeń kołnierзовych, złączek PVC-U (do PN 16) itp. Griffon Uni-100 może być również użyty do klejenia rur o dużych średnicach (do 315mm). Znajduje zastosowanie przy łączeniu systemów rurowych transportujących wodę pitną (atest PZH HK/W/0310/01/2009), drenażowych, aplikacji przemysłowych, nawodnień, basenów itp.

Tolerancje:

- Maksymalna dopuszczalna średnica zewnętrzna rury w stosunku do średnicy wewnętrznej złączki - +0,2 mm
- Maksymalna szczelina do wypełnienia - 0,8 mm

Właściwości:

- Zapewnia szczelne wypełnienie i szybkie schnięcie
- Zastosowanie w ciśnieniowych i bezciśnieniowych systemach rurowych.
- Zgodny ze standardem europejskim prEN 14814
- Zaaprobowany przez BS (Kitemark) i KIWA
- Zaaprobowany do wody pitnej (KIWA-ATA, WRAS)
- Specjalny pędzel do szybkiego i łatwego nakładania kleju

Instrukcja użycia

1. Przytnij rurę pod odpowiednim kątem
2. Oczyszczaj klejone powierzchnie używając ZMYWACZA GRIFFON.
3. Nałóż cienką warstwę kleju na złączkę i grubszą warstwę na klejoną końcówkę rury
4. Natychmiast (w ciągu 2 minut) połącz części i przytrzymaj przez chwilę w tej pozycji. Usuń nadmiar kleju. Nie obciążaj mechanicznie połączenia przez następne 10 minut. Nie używaj kleju w temperaturze poniżej 5°C.

Czasy schnięcia

Rozmiar 16 - 63 mm rury		75 - 110 mm		125 - 315 mm	
Temperatura	Do 10 bar	Do 16 bar	Do 10 bar	Do 16 bar	Do 10 bar
>10°C	2 h.	4 h.	4 h.	8 h.	8 h.
					16 h.

5°C - 4 h. 8 h. 8 h. 16 h. 16 h. 32 h.
10°C

* liczby podane na podstawie badań laboratoryjnych

Zalecane opakowania w zależności od rozmiaru rury

16 - 63 250 ml
mm
40 - 90 500ml
mm
50 - 160 1000 ml
mm
>160 pędzel d
mm ostępny
osobno

Zużycie (szacunkowa liczba połączeń z jednego litra kleju)

20 mm	32 mm	40 mm	50 mm	75 mm	90 mm	125 mm	160 mm
1300	650	290	160	90	70	30	20

Dane techniczne

Skład: Roztwór PVC w rozpuszczalniku zawierający tetrahydrofuran.
Zawartość ciał stałych: 23% (EN827)
Lepkość: 3.000-15.000 mPa (EN12092)
Gęstość: 0,99 g/ml (EN542)

Bezpieczeństwo

Informacje na temat bezpieczeństwa pracy z Griffon UNI-100 dostępne na karcie bezpieczeństwa produktu.

Transport

Kod IMDG: 3
Numer UN: 1133
ADR0VLG: 3(F1)
Punkt zapłonu: - 16 °C

Zgodność

Wielka Brytania: Licencja Kitemark numer KM 87235 zgodnie z BS 4346/3 WRAS (BS6920)
Holandia: KIWA - ATA zatwierdzona zgodnie z NEN7106. Licencja numer K5067. NEN7106 jest odpowiednia do wymiaru 90 mm.
Niemcy: Zatwierdzona przez Instytut Budownictwa w Berlinie dla PVC DIN 19531 i ABS/ASA/PVC DIN 19561. Licencja numer Z-42.4-244.
Zgodny z wymaganiami standardów europejskich prEN 14814 i prEN 14680.

Właściwości złącza

Wyschnięte złącze jest odporne na temperaturę do 60°C (pod ciśnieniem) i czasowo odporny na temperaturę do 95°C (bez ciśnienia). Klej jest wodoodporny. Można stwierdzić, że całkowicie wyschnięte złącze klejone posiada takie same właściwości, co PVC-U. Wyjątkiem od tego jest odporność chemiczna na skoncentrowane kwasy nieorganiczne oraz silnie utleniające się produkty. Chemiczna odporność złącza musi być rozpatrywana, jako odporność ograniczona i zależy od właściwości takich jak czas schnięcia, ciśnienie, temperatura przesyłanego medium, rodzaj związku chemicznego i koncentracja.

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji, jeśli opakowanie jest szczelnie zamknięte i przechowywane w temperaturze 5°C - 25°C.